

SERAFEIM

SKYROS MARBLE QUARRY



ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΚΥΡΟΥ

www.serafeim-marbles.com

Τηλ.: 22220 91190, Fax: 22220 91550, Κιν.: 6944 188437, info@serafeim-marbles.com



Skyros Silky White



Skyros Clouds



Skyros Aegean Blue



Skyros Argento



Skyros Sea Shells (mosaic)

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

1. Οξείδιο του ασβεστίου (CaO)	56,300%
2. Οξείδιο του μαγνησίου (MgO)	0,680%
3. Διοξείδιο του πυριτίου (SiO_2)	0,015%
4. Οξείδιο του μαγγανίου (MnO)	0,000%
5. Οξείδιο του καλίου (K_2O)	0,020%
6. Οξείδιο του νατρίου (Na_2O)	0,040%
7. Τριοξείδιο του αργιλίου (AL_2O_3)	0,017%
8. Τριοξείδιο του σιδήρου (Fe_2O_3)	0,050%
9. Απώλεια πυρώσεως (CO_2)	43,420%

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΟΧΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

Φαινόμενο βάρος:	2,72 t/m³
Υδροαπορροφητικότητα:	0,12%
Παραμόρφωση σε θλίψη:	2,85%
Μέτρο ελαστικότητας:	42.330 kg/cm²
Αντοχή σε κάμψη:	140,4 kg/cm²
Παραμόρφωση σε κάμψη:	3,51%

ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΚΥΡΟΥ